

ОПИСАНИЕ

PENEBAR™ PRIMER подобрява адхезията между предварително оформени хидроизолиращи ленти PENEBAR™ SW и повърхността на бетона, улеснявайки процеса на приложение. Полагането става на място по конвенционален начин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

PENEBAR™ PRIMER трябва да се нанася върху основата с помощта на четка, преди монтирането на водонабъбващата лента PENEBAR™ SW.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип разтворител	Вода
Цвят	Ярко оранжево
% сухо вещество	20% минимум
Точка на възпламеняване	93 °C минимум
Време за съхнене	10 мин. (при 25 °C)
	60 мин. (при 4 °C)
Ерозия	Излагането на ултравиолетова светлина и водни пръски няма неблагоприятно въздействие върху пробите, третирани с PENESEAL FH™

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Подготовка на повърхността: Почистете внимателно с помощта на четка праха и несвързаните материали от повърхността, където ще бъде положен PENEBAR™ PRIMER. Основата за полагане на PENEBAR™ PRIMER следва да е почистена от всички видове влагозадържащи мембрани, масла и мазнини.

Приложение: Върху повърхността, където ще се поставят предварително оформените изолиращи водонабъбващи ленти PENEBAR™ SW, нанесете с четка „на кръст“ един слой с дебелина минимум 0,1 мм и ширина минимум 50 мм PENEBAR™ PRIMER. Положеното покритие трябва изсъхне поне 15 минути при температура 25 °C, респ. по-дълго при по-ниска температура. Положеният грунд следва да е все още лепкав, след което върху грундираната повърхност се монтира лентата чрез леко притискане по цялата ѝ дължина. Преди поставянето на лентата грундът следва да е леко изсъхнал, но все още лепкав. При вертикално, респ. върху таванни хоризонтални повърхности, лентата следва да се държи притисната поне за 10 секунди. Ако лентата не бъде монтирана върху грундираната повърхност в продължение на 3 часа, следва да се изпълни повторно грундиране на същата зона.

Разходна норма: 3,8 л (1 gal) покриват около 37 м² при пресен бетон. 1 л грунд покрива ивица с приблизителна дължина 60 м. Разходната норма намалява с намаляване влажността на бетона.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

НЕ полагайте PENEBAR™ PRIMER при температура под 4 °C.
За почистване от PENEBAR™ PRIMER се препоръчва ползване на сапун и вода.

ОПАКОВКА

PENEBAR™ PRIMER е в наличност в разфасовки от по 3,8 л и 0,75 л.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Когато се съхранява на сухо, затворено и оградено място при минимална температура от 7 °C в запечатана оригинална опаковка, срокът на годност е 12 месеца.

БЕЗОПАСНОСТ

Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако попадне в очите, веднага измийте обилно с вода и се посъветвайте с вашия лекар. Препоръчва се по време на работа използването на защитни ръкавици и очила. Дръжте далече от деца. Упътване за справяне с подобни проблеми е отпечатано върху опаковката на материала. PENETRON HELLAS разполага с достъпна и наскоро актуализирана брошура за безопасно използване на продуктите Penetron. Всяка техническа брошура съдържа информация за здравето, безопасността и защитата на вашите служители и клиенти. Препоръчваме да се свържете с техническия отдел на PENETRON Hellas, за да получите копие на тази брошура преди съхранение и ползване на продукта.

ГАРАНЦИЯ – ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Дружество PENETRON HELLAS Е.П.Е. гарантира, че продуктите се произвеждат при сертифицирани с ISO процедури, съдържат всички съставки в точните съотношения, имат изключително качество и не проявяват никакъв недостатък. Съгласно тази гаранция, ще бъде заменен безплатно всеки продукт, ако се установи, че е дефектен, строго са спазвани публикуваните упътвания за прилагане и този продукт е определен като подходящ за конкретното приложение. Дружество PENETRON HELLAS ООД не гарантира годността на продуктите си за всякакво приложение. Потребителите, в сътрудничество с дистрибутора на продуктите, ще определят годността на продукта за всеки конкретен случай, поемайки своята отговорност и риск. Макар че са положени всички грижи информацията, предоставена в тази брошура, да е точна, тя не трябва да бъде част от всеки договор. Всички указания, технически данни и експериментални факти за продукта, съдържащи се в тази техническа брошура, се базират на резултатите от контролирани лабораторни тестове или на действителните резултати от прилагането му на работната площадка. Въпреки това, дружество PENETRON HELLAS ООД не дава никаква гаранция относно тези данни. Във всеки случай, тези данни се предоставят добронамерено, основани са на опита на дружеството преди издаването на тази брошура. Поради различните условия на съхранение, управление и прилагане на материалите, дружество PENETRON HELLAS ООД не поема никаква юридическа отговорност, която би възникнала от резултатите, последвали прилагането на продукта. Препоръчва се на евентуалните потребители на продуктите да провеждат пробни тестове с малки количества, за да определят годността на всеки

продукт относно изискванията на конкретния случай. Потребителите на продуктите трябва да прибягват винаги към по-скорошно издание на техническата брошура. Дружество PENETRON HELLAS ООД може частично да измени техническите брошури в сравнение със съответните брошури на дружеството-майка PENETRON INTERNATIONAL LTD или на други съответни дружества PENETRON в други страни. Тези промени се дължат на модифициране на текстовете, различните условия и процедури за прилагане, или на разликата в терминологията за продуктите, и имат за цел оптималното информиране на потребителите.

 **ВАДЖО**
www.vadjo.com

Централен офис:
1407 София, ж.к. „Хладилника“,
бул. „Черни Врѝх“ 108
тел.: 02/9621085, 02/9621086;
e-mail: vadjo@vadjo.com