

ОПИСАНИЕ

PENECRYL™ ELASTIC представлява млечнобял, течен пластификатор и подобрител на адхезионните свойства на замазки на циментова основа. PENECRYL™ ELASTIC представлява водна дисперсия на акрилен естер-стиренов ко-полимер с високо съдържание на твърди частици. PENECRYL™ ELASTIC не съдържа акилфенол етоксилати /APEO/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

PENECRYL™ ELASTIC се препоръчва като подобрител за хидроизолация и поправка на замазки на циментова основа, като гарантира хипер-еластични свойства и подобрена хидроизолация и анкериране.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Осигурява висока гъвкавост и еластичност на циментовите замазки и мазилки с оглед на съотношението на смесване и използване, като добавка при хидроизолация или поправка на циментови продукти, извършвани чрез нанасяне с четка.
- ▶ Осигурява добро поправка на пукнатини, отлични хидроизолационни и адхезионни свойства на замазката върху бетон, естествен камък, зидария и други циментови основи.
- ▶ Като пластификатор на хидроизолационния продукт SEAL COAT™. (виж Техническата карта на SEAL COAT™). Може да се използва неразтворен или разтворен с чиста вода в съотношение от 1:3 до 3:1.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Резултати от опитите	Метод
Състав	Водна дисперсия на акрилен естер-стиренов ко-полимер	
Цвят	Млечно бял	
Плътност	0.9 – 1.1 кг/л	
Съдържание на твърди частици	57%	ISO 3251
Стойност на рН	7.0	ISO 976
Вискозитет	1500 mPas	ISO 2555
Температура на встъпяване (средна точка)	-2°C	
Среден размер на частиците	0.4 µm	

Всички данни представляват средни стойности, получени в лабораторни условия. Посочените по-горе стойности могат да се повлияят от неправилно използване, температура, влажност и абсорбция на основата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане: За много висока еластичност и в системата SEAL COAT™ ELASTIC, смесете 22,68 кг SEAL COAT™ с 12 кг PENECRYL™ ELASTIC, без да добавяте вода, като използвате бормашина и бъркалка. По-долу е представена таблица с указания за всички системи SEAL COAT™ (виж Съотношение на смесване).

Смесване: Продуктът е под формата на емулсия и трябва да бъде добре разбъркан преди нанасяне, като за целта се използва смесителна бормашина и бъркалка. След разреждане с вода, повторете процеса по разбъркване, като използвате смесителна бормашина и бъркалка.

Съотношения на смесване:

Съотношение	Количество от продуктите в кг
1:2	2 кг PENECRYL™ ELASTIC с 4 кг вода
1:1	3 кг PENECRYL™ ELASTIC с 3 кг вода
2:1	4 кг PENECRYL™ ELASTIC с 2 кг вода



ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с PENETRON HELLAS за повече информация, относно Вашия проект.

ОПАКОВКА

PENECRYL™ ELASTIC се предлага в туби по 4 кг и 12 кг.

СЪХРАНЕНИЕ /СРОК НА ГОДНОСТ

Срокът на годност на PENECRYL™ ELASTIC е поне 12 месеца при 5°C – 35°C, при съхранение на сухо, затворено място, далеч от пряка слънчева светлина. Не трябва да влиза в контакт с метали, незащитени срещу корозия или цветни метали по време на съхранение.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА

Продължителният контакт с продукта може да доведе до дразнене на кожата и очите. При контакт, измийте обилно засегнатите участъци с вода и потърсете медицинска помощ. Носете защитни ръкавици, маска и очила. Повече информация може да намерите в информационната брошура за безопасност на продукта. **ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!**

ГАРАНЦИЯ – ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Дружество PENETRON HELLAS LTD гарантира, че продуктите се произвеждат при сертифицирани с ISO процедури, съдържат всички съставки в точните съотношения, имат изключително качество и не проявяват никакъв недостатък. Съгласно тази гаранция, ще бъде заменен безплатно всеки продукт, ако се установи, че е дефектен, строго са спазвани публикуваните упътвания за прилагане и този продукт е определен като подходящ за конкретното приложение. Дружество PENETRON HELLAS LTD не гарантира годността на продуктите си за всякакво приложение. Потребителите, в сътрудничество с дистрибутора на продуктите, ще определят годността на продукта за всеки конкретен случай, поемайки своята отговорност и риск. Макар че са положени всички грижи информацията, предоставена в тази брошура, да е точна, тя не трябва да бъде част от всеки договор. Всички указания, технически данни и експериментални факти за продукта, съдържащи се в тази техническа брошура, се базират на резултатите от контролирани лабораторни тестове или на действителните резултати от прилагането му на работната площадка. Въпреки това, дружество PENETRON HELLAS LTD не дава никаква гаранция относно тези данни. Във всеки случай, тези данни се предоставят добронамерено, основани са на опита на дружеството преди издаването на тази брошура. Поради различните условия на съхранение, управление и прилагане на материалите, дружество PENETRON HELLAS LTD не поема никаква юридическа отговорност, която би възникнала от резултатите, последвали прилагането на продукта. Препоръчва се на евентуалните потребители на продуктите да провеждат пробни тестове с малки количества, за да определят годността на всеки продукт относно изискванията на конкретния случай. Потребителите на продуктите трябва да прибягват ви-

ПЛАСТИФИКАТОР И ПОДОБРИТЕЛ НА АДХЕЗИОННИТЕ СВОЙСТВА ЗА ЗАМАЗКИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

наги към по-скорошно издание на техническата брошура. Дружество PENETRON HELLAS LTD може частично да измени техническите брошури в сравнение със съответните брошури на дружеството-майка PENETRON INTERNATIONAL LTD или на други съответни дружества PENETRON в други страни. Тези промени се дължат на модифициране на текстовете, различните условия и процедури за прилагане, или на разликата в терминологията за продуктите, и имат за цел оптималното информиране на потребителите.



Централен офис:
1407 София, ж.к. „Хладилника“,
бул. „Черни Врѝх“ 108
тел.: 02/9621085, 02/9621086;
e-mail: vadjo@vadjo.com
www.penetronbg.com