

ОПИСАНИЕ

U-PRIMER 110 представлява еднокомпонентен, дълбокопроникващ грунд на полиуретанова основа за порьозни повърхности. Той се втвърдява чрез влагата във въздуха. Подпомага адхезията на уплътнителите/лепилата U-SEAL и SiMP®SEAL към порьозни повърхности, като бетон, цимент, дърво и др. Грундът прониква в материала и елиминира остатъчния прах. U-PRIMER 110 не е подходящ за прилагане при следните материали: неръждаема стомана, алуминий, мед, месинг и боядисани повърхности. Имайте предвид, че повърхностите, третирани с U-PRIMER 110, може да пожълтеят при излагане на ултравиолетови лъчи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Резултати от изпитването
Тип	Течност
Химическо естество	Полиуретан
Цвят	Прозрачен-жълтеникав
Механизъм на втвърдяване	Чрез влага
Мирис	Специфичен, на разтворител
Относително тегло	0.97 ± 0.02 кг/л
Време за засъхване на повърхността	≤ 30 мин.
Време за изсъхване	30 минути – 5 часа
Максимално време на изчакване за полагане	36 часа
Вискозитет при 23°C	800 – 1,200 cP
Температура при нанасяне	5°C – 40°C
Работна температура	-10°C – 60°C

Всички данни представляват средни стойности, получени в лабораторни условия. Посочените по-горе стойности могат да се повлияят от неправилно използване, температура, влажност и абсорбция на основата.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде суха и здрава, без замърсяване, което може да се отрази неблагоприятно на адхезията на покритието. Отстранете всички недобре закрепени материали. Новите бетонни конструкции трябва да бъдат оставени да изсъхнат поне 28 дни. Максималното съдържание на влага не трябва да надвишава 5%. Старите покрития, мръсотия, мазнини, масла, органични вещества и прах трябва да бъдат отстранени с шлайф-машина. Всички незакрепени парчета от повърхността, както и праха от шлайфането трябва да бъдат отстранени изцяло.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимателната подготовка на повърхността е от особено голямо значение за постигане на оптимален завършващ слой и трайност на покритието. Не мийте повърхността с вода.

Смесване: Да се разклати добре преди употреба.

Приложение: Като използвате четка, разстелете тънък слой U-PRIMER 110 върху основите, които ще бъдат уплътнявани и оставете продукта да изсъхне. При повърхности със значителна порьозност, U-PRIMER 110 трябва да бъде нанесен два пъти.

Разходна норма: U-PRIMER 110 има разходна норма прилб. 150 мл/м².

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

След отваряне, опаковките трябва да бъдат използвани в относително кратък срок.

Осигурете достатъчно излагане на въздух, тъй като системата се втвърдява чрез влагата във въздуха.

Продуктът пожълтява при ултравиолетово лъчение.



Допълнителна информация, свързана с вашия проект, може да получите от PENETRON HELLAS.

ОПАКОВКИ

U-PRIMER 110 се предлага във флакони по 250 мл (12 опаковки в кашон) или 1000 мл (8 опаковки в кашон).

СЪХРАНЕНИЕ /СРОК НА ГОДНОСТ

U-PRIMER 110 може да се съхранява в продължение на 9 месеца в оригинална опаковка (неотворен контейнер) при температура 5 – 25°C на хладно и сухо място. Температурата на съхраняване не трябва да превишава 25°C продължително време. Да се съхранява далеч от влажни места, пряка слънчева светлина и източници на топлина.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА

Запалим. Пушенето забранено. Да се съхранява на сухо и проветриво място. Избягвайте контакт с кожата и очите. При контакт, измийте обилно засегнатите участъци с вода и потърсете медицинска помощ. Носете защитни ръкавици, маска и очила. Повече информация може да намерите в информационната брошура за безопасност на продукта. **ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!** Наскоро PENETRON HELLAS актуализира брошурата за безопасно ползване на продуктите PENETRON®. Всеки лист с данни съдържа информация за здравето и безопасност, свързана със защитата на Вашите служители и клиенти.

ГАРАНЦИЯ – ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Дружество PENETRON HELLAS LTD гарантира, че продуктите се произвеждат при сертифицирани с ISO процедури, съдържат всички съставки в точните съотношения, имат изключително качество и не проявяват никакъв недостатък. Съгласно тази гаранция, ще бъде заменен безплатно всеки продукт, ако се установи, че е дефектен, строго са спазвани публикуваните упътвания за прилагане и този продукт е определен като подходящ за конкретното приложение. Дружество PENETRON HELLAS LTD не гарантира годността на продуктите си за всякакво приложение. Потребителите, в сътрудничество с дистрибутора на продуктите, ще определят годността на продукта за всеки конкретен случай, поемайки своята отговорност и риск. Макар че са положени всички грижи информацията, предоставена в тази брошура, да е точна, тя не трябва да бъде част от всеки договор. Всички указания, технически данни и експериментални факти за продукта, съдържащи се в тази техническа брошура, се базират на резултатите от контролирани лабораторни тестове или на действителните резултати от прилагането му на ра-

ПРОНИКВАЩ ГРУНД НА ПОЛИУРЕТАНОВА ОСНОВА ЗА ПОРЪОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

ботната площадка. Въпреки това, дружество PENETRON HELLAS LTD не дава никаква гаранция относно тези данни. Във всеки случай, тези данни се предоставят добронамерено, основани са на опита на дружеството преди издаването на тази брошура. Поради различните условия на съхранение, управление и прилагане на материалите, дружество PENETRON HELLAS LTD не поема никаква юридическа отговорност, която би възникнала от резултатите, последвали прилагането на продукта. Препоръчва се на евентуалните потребители на продуктите да провеждат пробни тестове с малки количества, за да определят годността на всеки продукт относно изискванията на конкретния случай. Потребителите на продуктите трябва да прибягват винаги към по-скорошно издание на техническата брошура. Дружество PENETRON HELLAS LTD може частично да измени техническите брошури в сравнение със съответните брошури на дружеството-майка PENETRON INTERNATIONAL LTD или на други съответни дружества PENETRON в други страни. Тези промени се дължат на модифициране на текстовете, различните условия и процедури за прилагане, или на разликата в терминологията за продуктите, и имат за цел оптималното информироване на потребителите.



Централен офис:
1407 София, ж.к. „Хладилника“,
бул. „Черни Врх“ 108
тел.: 02/9621085, 02/9621086;
e-mail: vadjo@vadjo.com
www.penetronbg.com